

SEAL-IT® 521 PANELPRIMER

Product

SEAL-IT® 521 PANELPRIMER is een hoogwaardige, gebruiksklare, sneldrogende, zwarte 1K hechtprimer. Specifiek als hechtingspromotor, voordat men panelen verlijmt op onbehandelde houten rachels en latten.

Toepassingen

- Specifiek als duurzame hechtingspromotor op onbehandeld hout.
- Hoogwaardig voorstrijkmiddel om ondergronden duurzaam te beschermen tegen vocht- en waterbelasting, zodat een sterke verbinding/hechting permanent gewaarborgd blijft.
- Voorbehandelingsmiddel om de zuigende werking vanuit onbehandeld hout te stoppen.
- Beschermingsmiddel tegen schimmelvorming en houtrot.
- Geschikt i.c.m. alle siliconen-, hybride-, MS-polymeer®- en polyurethaan kitten en lijmen.

Eigenschappen

- Gebruiksklare, zwarte, makkelijk rol- en/of verkwastbare 1K primer.
- Verbetert de hechting van kitten en lijmen op onbehandeld hout.
- Vormt een duurzaam niet poreus membraam tegen vocht- en waterbelasting.
- Stopt de zuigende werking vanuit poreuze ondergronden.
- Zet slecht verwijderbare stofdeeltjes vast op het hechtvlak.
- Droogtijd ca. 60 minuten, afhankelijk van de luchtvochtigheid.
- Vormt een duurzame barrière tegen schimmelvorming en houtrot.
- Zorgt voor een zwarte afwerking van stootvoegen tussen de panelen. Duurzaam UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig.

Standaard assortiment

Kleur	1000ml blik
Zwart	SI-520-920-1000

Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	XYL
Droge stofgehalte	30%
Dichtheid	1,02 g/ml
Droogtijd	60 minuten, 23°C/55%RV
Open tijd	4 uur, 23°C/55%RV
Viscositeit	75-100 mPas
Verbruik	100-250 ml/m ²



Technische Documentatie

SEAL-IT® 521 PANELPRIMER

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +30°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Applicatiecondities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +35°C.
- Voor gebruik de SEAL-IT® 521 PANELPRIMER goed mengen, totdat de massa voldoende homogeen is.
- Ondergronden/hechtvlakken eerst geheel vrijmaken van loszittende bestanddelen m.b.v. een geschikte borstel, voordat SEAL-IT® 521 PANELPRIMER wordt aangebracht.
- Ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, verdraagzaam, vet- en stofvrij zijn.
- Omgeven voegranden evt. afplakken m.b.v. SEAL-IT®561 MASKING-TAPE.
- Vette- en/of verontreinigde ondergronden eerst grondig ontvetten/reinigen met SEAL-IT® 510 CLEANER, voordat SEAL-IT® 521 PANELPRIMER wordt aangebracht.
- SEAL-IT® 521 PANELPRIMER gelijkmatig en niet te dik aanbrengen m.b.v. kwast of roller.
- Als de SEAL-IT® 521 PANELPRIMER droog is, de kit en/of lijm z.s.m. aanbrengen.
- Bus na gebruik direct sluiten i.v.m. snelle verharding van SEAL-IT® 521 PANELPRIMER.



Beperkingen en aanbevelingen

SEAL-IT® 521 PANELPRIMER is ongeschikt voor constante waterbelasting en i.c.m. PE, PC, PMMA, PP, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Aangrenzende voegranden zorgvuldig afplakken, als bescherming tegen evt. gemorste/overtollig aangebrachte primer. De primer kan na verloop van tijd evt. verkleuren. Verwerken onder voldoende luchtvochtigheid en juiste temperatuur- en ondergrondcondities. Test vooraf altijd de hechtings- en materiaalverdraagzaamheid op de te behandelen ondergrond.

Veiligheid & gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. SEAL-IT® 521 PANELPRIMER in gesloten verpakking, op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken en niet in de nabijheid van open vuur; licht ontvlambaar. Draag altijd een veiligheidsbril, geschikte handschoenen en werkkleding. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 521 PANELPRIMER



Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze vereenvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

